

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 2009-023

Společnost DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Česká republika
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

FILTEK V

sklovláknitá netkaná textilie, plošná hmotnost 120 ($\pm 10\%$) g/m², barva bílá

splňuje deklarované parametry dle níže uvedené technické specifikace (v souladu s požadavky zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb. v platném znění):

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Deklarovaná hodnota	
Plošná hmotnost	ČSN EN ISO 9864	g/m ²	120 ($\pm 10\%$)	
Pevnost v tahu při přetrhu - podélný směr - příčný směr	ČSN EN 29073-3	kN/m kN/m	min 8,0 min 3,5	
Tažnost při přetrhu - podélný směr - příčný směr	ČSN EN 29073-3	% %	1,4 ($\pm 0,2$) 1,2 ($\pm 0,2$)	
Odolnost proti povětrnostním vlivům – zbytková pevnost vzorku po expozici - podélný/příčný směr	ČSN EN 12224 ČSN EN 12226	%	Vyztužování	jiné použití
			> 80 ¹⁾	> 60 ¹⁾
			60 - 80 ²⁾	20 - 60 ²⁾
			< 60 ³⁾	< 20 ³⁾

Legenda: Maximální doba vystavení povětrnosti : ¹⁾ - 1měsíc, ²⁾ - 2 týdny, ³⁾ - 1 den

Na základě zjištěné hodnoty odolnosti proti povětrnostním vlivům je možné deklarovat maximální dobu vystavení povětrnosti 2 týdny pro výztužné použití a 1 měsíc pro jiné použití.

Prohlášení se vydává na základě:

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. FZZ 07/1313
ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. CHZ 07/0789/FZZ 1316

ze dne 11.10.2007
ze dne 11.10.2007

Vydal: TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

V Praze dne 1.11.2009

Ing. Zdeněk Plecháč
technik pro certifikaci a normalizaci

